

Produktinformasjon

Gyproc Gipsbruk

Gyproc G 66 Gipsbruk

Allround gipsbruk for de fleste områder.

Bruksområde

Gipsbruk er i første rekke egnet for reparasjon av gipsplater, men har også et bredere bruksområde:

- Reparasjon av skader på gipsplater, puss m.m.
- Liming av gipsplater på de fleste underlag, unntatt treunderlag eller i gulvkonstruksjoner
- Tetting av el-bokser i brann- eller lydklassifiserte vegger og himlinger
- Avretting på massive og stabile underlag
- Sjikttykkelse: 5-25 mm i himling, alt. 5-35 mm på vegg
- Kan påføres med maskin.

Egenskaper

- Miljøtilpasset

Fordeler

- Kan brukes i tykke sjikt
- Rask tørketid i tykke sjikt
- Tåler frost

Produktbetegnelse

Gyproc G 66 Gipsbruk

Mål og vekt	G 66
Vekt kg	20
Forbruk kg ved liming av gipsplater	2-3
Forbruk kg/m ² ved 1 mm sjikt	1
Lagring, mnd. åpnet pakning	3
Pakning, stk	1

Ergonomi og montering

1. Bruk rene blandekar og rent springvann. Hvis blandekar med allerede ferdigblandet gipsbruk benyttes, forkortes bindetiden.
2. Tilsett forsiktig posens innhold i vann, forhold ca. 1 del vann og 2 deler gipsbruk og la vannet dekke pulveret noe. La det stå i ca 5 min. Rør deretter til en pastalignende masse oppnås. Blandingen kan med fordel utføres med bormaskinvisp.
3. Bindetiden er 2-3 timer. Lag ikke større sats enn hva som går med til 120 minutters arbeid.
4. Monteringsanvisninger: Underlaget skal være tørt, fast, krympfritt, beskyttet mot fukt og må ikke være frosset. (Fjern støv, løse partikler og formrester.) Må ikke brukes på nystøpt betong. Sterkt sugende eller tette underlag primes ved behov.

5. Anvisninger for liming av gipsplater finnes i Gyproc Håndbok Montering eller i Småhushåndboken.

Lagring

Oppbevares tørt. Åpnede sekker oppbevares godt lukket og innholdet skal forbrukes innen 3 måneder.

Forskrifter: Unngå innånding av støv. Ved berøring med øynene, skyll straks med rikelig vann i 15 min. Kontakt lege dersom plagene vedvarer. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Gyproc Teknisk Service

For ytterligere informasjon og prosjektrådgivning, kontakt Gyproc eller noen av våre forhandlere i landet. Informasjon, prosjekterings- og montasjeveiledning finner dere også på vår hjemmeside www.gyproc.no.

