

Produktinformasjon

Gyproc Super Pulversparkel

Gyproc Super Pulversparkel

Gyproc Super Pulversparkel er en gips-basert sparkel for gipsskjøter.

Bruksområde

Gyproc Super brukes til skjøtesparkling av gipsplater sammen med G 93 Skjøteremse av papir. Sparkelet er også egnet for utfylling av sprekker og hull, utjevning av hele overflater på faste underlag som f.eks. mur, puss, ferdig betong (ikke på treunderlag). Gyproc Super brukes også for liming og sparkling av Gyproc Dekorasjonslister.

Egenskaper

- Miljøtilpasset.

Fordeler

- Velegnet for skjøtesparkling
- Rask tørketid
- Lettslipt

Produktbetegnelse

Gyproc Super Pulversparkel

Mål og vekt	
Vekt kg	5
Forbruk kg/m ² ved skjøt	0,3
Forbruk kg/m ² ved 1 mm sjikt	1
Forbruk kg til 25–30 m	5
Lagring mnd., åpnet pakning	3
Pakning, stk	1

Ergonomi og montering

1. Bruk rene blandekar og rent springvann. Hvis blandekar med allerede bundet gipsbruk benyttes, forkortes bindetiden.

2. Til 5 kg pulversparkel trengs ca. 3,7 liter vann. Tøm forsiktig posens innhold i karet og la vannet dekke noe.

La det stå i ca. 3 min. Rør deretter til en pastalignende masse oppnås.

Massen tykner under omrøring. For å få riktig konsistens kan mer pulversparkel eller vann tilsettes. Sparkelmassen kan røres for hånd eller med hjelp av en bormaskinvisp.

3. Bindetiden er 50-60 minutter. Lag ikke større satser enn det som forbrukes innen 40 minutter.

4. Sparkling av gipsskjøt: Legg i sparkel slik at det fyller hele skjøten.

Legg i papirremsen og trykk den fast med en sparkel, pass på at remsen får et tynt lag med sparkel over seg.

OBS! Tynt. La det tørke. Slip lett mellom sparklingene. Sparkle skjøten ytterligere 2 ganger med tørking mellom, øk sparkelbredden for hver gang slik at du får en sparklet skjøt på ca. 25 cm.

5. Liming av lister: Underlaget skal være tørt, fast, krympfritt, beskyttet mot fukt og må ikke være frosset. Se monteringsanvisninger i Småhushåndboken eller på www.gyproc.no.

Lagring

Oppbevares tørt. Åpnede sekker oppbevares godt lukket og innholdet skal forbrukes innen 3 måneder.

Forskrifter: Unngå innånding av støv. Ved berøring med øynene, skyll straks med rikelig vann i 15 min. Kontakt lege dersom plagene vedvarer. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Gyproc Teknisk Service

For ytterligere informasjon og prosjektrådgivning, kontakt Gyproc eller noen av våre forhandlere i landet. Informasjon, prosjekterings- og monstasjeveiledning finner dere også på vår hjemmeside www.gyproc.no.

