

# Produktinformasjon

## Gyproc ProMix Finish

### Bruksområde

Gyproc ProMix Finish er en hvit og meget smidig sparkel spesielt framstilt for skjøtesparkling og overflatebehandling av gipsplater. Produktet kan også anvendes på tidligere malte vegg- og takflater der det ønskes en fin og slett overflate.

Gyproc ProMix Finish har meget gode arbeidsegenskaper og god fylnings- evne.

### Arbeidsbeskrivelse

Sparkling skal utføres på tørre, godt festede og rene overflater.

Applikeres med stålsparkel eller høyttrykkssprøyte (airless) ved laveste anbefalte temperatur på +10°C og maks 80 % RH.

Gipsplateskjøter armeres med Gyproc G 93 Skjøteremse av papir. Remsen legges i fuktig sparkel og oversparkles straks med et tynt sparkellag.

Deretter sparkles skjøtene oftest 2 ganger i tynne sjikt.

Helsparkling av gipsplateoverflaten utføres oftest med sjikttykkelse på minimum 1 mm (dog maks 4 mm).

Tørketiden er alltid avhengig av sjikttykkelse, temperatur, luftfuktighet m.m. Ved normalt innneklima er tørketiden ca 8-10 timer.

Sparklede skjøter og overflater slipes etter behov med sandpapir, kornstørrelse 100-120. Ved sliping anbefales alltid vernebriller eller annen beskyttelse for øynene.

Støvtørk før tapetsering eller maling.

Sparklede overflater bør grunnes før tapetsering.

Verktøy rengjøres med vann.

Brannfarlighet: Ubrennbar.

### Tekniske data

Volumvekt	Ca. 1,2 kg/l
Emballasje	3, 10, 15 l plastspann
Sjikttykkelse	Maks. ca. 4 mm

### Materialforbruk

Ved sparkling av gipsplateskjøter 3 ganger: 0,3 l/m<sup>2</sup>.

Fullsparkling pr. 1 mm sjikttykkelse: 1 liter/m<sup>2</sup>

### Lagring

Produktet er datostemplet med best før dato som gjelder for uåpnet emballasje.

