



Tekniske data

Type	1-komp, latex/akrylbasert montasjelim
Konsistens	Lettsprøytet, myk pasta
Løsemiddel	Vann
Densitet [kg/m ³]	ca. 1600
Tørrestoff [%]	ca. 80
Brukstemperatur [°C]	0–30 °C
Herdetid: Ca 1 døgn avhengig av dimensjon, luftfuktighet og temperatur.	
Forbruk: Ca 20 m limstreng per patron. Limstrengen skal være ca 4–5 mm bred.	

Produktnavn

Gyproc G 44 Montasjelim

Produktbeskrivelse

Gyproc G 44 er et hurtigtørkende, vannbasert montasjelim av akrylat base som herder ved fordampning av vann. Gyproc G 44 misfarger ikke omgivende materialer og er gjennomtørr etter ca 1 døgn ved +20 °C.

Sortiment

Volum [l/pakn.]	0,60
Vekt [kg/pakn.]	0,80
Antall [pakn/kart.]	12
NOBB-nr.	28741270

Bruksområde

Gyproc G 44 brukes til liming av plater på stålstendere i stedet for skrumontasje. Passer også til liming av gipsplater, trefiberplater, trelister, sokler m.m mot underlag av tre, gips, sponplater, trefiber, betong og lignende. Liming kan utføres i Gyproc-system med 1 eller 2 lag gipsplater på veggens begge sider (ikke sjaktvegger). Ikke egnet til vindavstivende/bærende vegger eller tyngre belastninger.

Gyproc G 44 oppfyller kravene til lydisolering og brannmotstand i følgende systemer for ikkebærende innervegger:

Gyproc XR
Gyproc GS
Gyproc DUROnomic

Brannegenskaper

Gyproc G 44 kan brukes i brannklassifiserte ikkebærende konstruksjoner. For å oppnå EI 30 monteres 1 lag Gyproc Normal, standardgipsplate, på begge sider av bindingsverket. Brannmotstand gjelder også for Gyproc ROBUST, hard gipsplate.

Montering / Påføring / Bearbeiding

Underlaget skal være rent og fritt for løse partikler, fett og olje. Påfør Gyproc G 44 med fugepistol i ca 5 mm brede heltrukne strenger på Gyproc stendere og skinner. Ved stenderens ender monteres Gyproc Quick skruer 100 mm fra gulv og tak.

Gyproc gipsplater skal monteres innen 30 minutter etter påføring av lim. Se også separat monteringsanvisning.

Håndtering

På arbeidsplasser med utilstrekkelig ventilasjon kreves åndedrettsvern. Unngå hud- og øyekontakt. Ved risiko for sprut, benytt tettsittende vernebriller eller visir. Ikke røyk, snus, spis eller drikk ved håndtering av kjemiske produkter.

Lagring

12 måneder i uåpnet emballasje i +0–25 °C. Gyproc G 44 oppbevares frostfritt.

Rengjøring

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Fjern flekker og søl på samme måte.

Avfallshåndtering

Tom og rengjort emballasje kan resirkuleres. Rester av produktet skal leveres på lokal miljøstasjon.

MSDS

EUH208, Inneholder 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan forårsake allergisk reaksjon.

Inneholder konserveringsmiddel: CMIT/MIT, BIT